



بنام خدا

مشخصات فنی سولفیت روی $ZnSO_3$

دانه بندی	—	کمتر از ۰/۵ میلیمتر
آب تبلور	H_2O	۱-۲ مولکول
سولفات	SO_4^{-2}	۲/۹ درصد
سولفیت	SO_3^{-2}	۴۵/۵ درصد
روی	Zn	۳۷/۲ درصد

واحد کنترل کیفیت

کارخانه : شیراز، کیلومتر ۶ جاده اصفهان ، ناحیه صنعتی اکبر آباد ، خیابان کارآفرین

تلفن : ۰۷۱-۳۲۴۲۳۵۹۴ - ۳۲۴۲۳۶۱۲ - ۰۷۱ فاکس : ۰۷۱ - ۳۲۴۲۴۱۷۰

تلفن تهران : ۲ - ۸۸۱۰۱۰۵۰ فاکس : ۸۸۱۰۱۰۵۲

وب سایت : www.parsoxideco.com

پست الکترونیک : Parsoxideco1@gmail.com